



Colors Aqua Zijdeglans

Productomschrijving	Mooie strak egale zijdeglans afwerking, met uitstekende slijtvaste eigenschappen en een volledig vernieuwde huidvetbestendige technologie
Toepassing	Op reeds geground hout en voorbehandeld metaal binnen en buiten
Voornaamste kenmerken	Uitstekende huidvetbestendigheid Zeer goede dekking Goede slijtvastheid Vrijwel niet vergelend Sneldrogend WATERVERDUNBAAR

Eigenschappen	
Basis	Pu acrylaat dispersie
Leverbare kleuren	Wit en kleuren uit het kleurmengstelsel
Dichtheid 20 °C	1,31 kg/dm ³ voor wit
Droogtijd	Bij 20°C en een RV. van 65% - stofdroog na circa 30 minuten en kleefvrij na circa 1 uur
Overschilderbaar	Na circa 6 uur
Glans	Zijdeglanzend
Vastestofgehalte	Circa 40 vol%
Theoretisch rendement	11m ² per liter bij een droge laagdikte van 35 µ.
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking	
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. van 85%
Verwerkingsmethode	Kwast of roller
Verdunning	Zonodig 0 - 2 % water

Ondergrondvoorbereiding	
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn	
Hout (nieuw werk)	Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.
Hout (bestaand werk)	Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.
Metaal	Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5). Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.