



Pure Grondlak

Een hechtlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten op basis van acrylaathars.

Toepassing:

Geschikt als hechtlaag op hout, harde kunststof en dekkend schilderwerk.

Producteigenschappen:

Uitstekende hechting op diverse ondergronden.
Goed vullend.
Vochtregulerend.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	10 uur	5 uur
Schuurbaar:	10 uur	5 uur
Doorgehard:	8 dagen	4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Mat.

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld hout = 2 lagen = 70 µm.
Behandeld hout = 1 laag = 35 µm.

Duurzaamheid: Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Rendement: Ca. 12 m²/l. bij een droge laagdikte van 25-35 µm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



Pure Grondlak

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Roller
Reinigen gereedschap:	Acrylkwast	Acrylroller
% Verdunning:	Water	Water
Type verdunning:	0-10%	0-10%
	Water	Water

Systeeminformatie:

Onbehandeld hout:

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti e.d.) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrootte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Een laag ca. 10% verdunde Pure Grondlak aanbrengen. Na droging glad schuren met schuurpapier korrelgrootte P220-P280 en stofvrij maken.
5. Zonodig plamuren met Alabastine Universele Houtplamuur. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
6. Opnieuw een laag max. 5% verdunde Pure Grondlak aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrootte P220-P280 en stofvrij maken.
7. Afwerken met een - twee lagen Pure Hoogglans, Zijdeglans of Mat. Tussen de lagen fijn schuren en stofvrij maken.

Intacte dekkende verf- of beitslagen:

1. Slechte delen verwijderen met een hete lucht föhn, een verfschraper of grof schuren.
2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.
3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder nieuw hout.
4. De intacte laag dof schuren met korrelgrootte P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen rondverlopend schuren naar het blanke hout.
5. Het kale hout gronden met een laag ca. 10% verdunde Pure Grondlak. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrootte P220-P280 en stofvrij maken.
6. Zonodig plamuren met Alabastine Universele Houtplamuur. Na droging glad schuren en stofvrij maken.
7. Gehele object voorzien van een laag max. 5% verdunde Pure Grondlak. Na droging gladschuren met schuurpapier, korrelgrootte P220-P280 en stofvrij maken.
8. Afwerken met een - twee lagen Pure Hoogglans, Zijdeglans of Mat. Tussen de lagen fijn schuren en stofvrij maken.



Pure Grondlak

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Vorstvrij bewaren.

Kleur: Wit.

Verpakking: 750 ml.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Pure Grondlak bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfstreken niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.