



Flexa Pure lak hoogglans

Een kras en stootvaste waterverdunbare hoogglanzende aflak voor binnen en buiten. Op basis van polyurethaan alkydemulsie.

Toepassing:

Geschikt voor binnen en buiten. Voor hout, metaal en kunststof. Zoals kozijnen, deuren en gebruiksvoorwerpen.

Producteigenschappen:

Lange open tijd.
Snelle droging en doorharding.
Reukloos.
Nauwelijks vergelend.
Kras- en stootvast.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik:

Goed roeren.
Product is gebruiksklaar.

Droging:

	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	32 uur	16 uur
Overschilderbaar:	32 uur	16 uur
Doorgehard:	7 dagen	4 dagen

De laagdikte van de natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd. Maar ook, hoe dikker de verflaag des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Hoogglans (ca. 80 Gloss Units, meethoek 20°).

Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 2 lagen = 80 µm;
Behandeld hout = 1-2 lagen = 40-80 µm

Duurzaamheid:

Ca. 4 - 5 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Rendement:

10 m²/litr. = 40 µm droge laagdikte.
Applicatiemethode en de structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Flexa Pure lak hoogglans

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Roller	Spuit
Reinigen gereedschap	Acrylkwast	Lakvilt	Lucht
% verdunning	Water	Water	Water
Type verdunning	0-5%	0-5%	10%
	Water	Water	1,3 mm
			3-4 bar

Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met wasbenzine. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met Thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Pure Grondlak aanbrengen. Om doorbloeden te voorkomen op hardhout (o.a. Merbau) één laag Flexa Grondverf aanbrengen.
 5. Zonodig plamuren met Alabastine Universele Houtplamuur.
 6. Opnieuw één laag Flexa Pure Grondlak aanbrengen.
 7. Tot slot afwerken met twee lagen Flexa Pure lak hoogglans. Tussen de lagen schuren met Scotch-Brite.
- Dekkende verf- of beitslagen:
1. Slecht hechtende delen verwijderen met Flexa Afbijt en verfschraper of grof schuren.
 2. Intacte lagen reinigen met Alabastine Verfreiniger en water.
 3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder Hout (punt 1 t/m 6).
 4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 5. Vervolgens één laag Flexa Pure Grondlak aanbrengen.
 6. Afwerken met twee lagen Flexa Pure lak hoogglans. Tussen de lagen schuren met Scotch-Brite.

Flexa Pure lak hoogglans

Kunststof: (Hard)

1. Ontvetten met Thinner of Alabastine Verfreiniger en water.
2. Kunststof schuren met fijn schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Daarna één laag maximaal 5% verdund Flexa Grondverf Universeel aanbrengen.
5. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
6. Afwerken met twee lagen maximaal 5% verdunde Flexa Pure lak hoogglans. Tussen de lagen schuren met Scotch-Brite.

Metaal:

1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P24-P36 of staalborstels.
2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf voor Metaal ca. 10% verdund aanbrengen.
4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal maximaal 5% verdund aanbrengen.
5. Afwerken met twee lagen Flexa Pure lak hoogglans. Tussen de lagen schuren met Scotch-Brite.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:

Tenminste één jaar in ongeopende verpakking.
Vorstvrij bewaren.

Kleur:

Zie de Flexa Pure waaier of de A4-stalen.

Verpakking:

500 ml en 1 ltr.

Informatie:

Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Flexa Pure lak hoogglans

Milieu en veiligheid:

Milieu:

Flexa Pure lak hoogglans bevat géén loodhoudende pigmenten.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.